

Tuote-esite:

Pellavaöljykitti 682

Lasitukseen, kittauksen korjaamiseen – voidaan tarvittaessa maalata

Tuotekuvaus & käyttö:

Pellavaöljykitti 682 on lasimestarinluokkaa oleva korkealaatuinen kitti, joka on valmistettu puhtaasta pellavaöljystä ja hienoimmista liitulaaduista.

Käytetään lasituksessa, kittauksen korjaamiseen ja pohjamaalattun puun tasoittamiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. Voidaan myös käyttää naulojen reikien täyttöön ja tasoittamiseen.

Pellavaöljykitti 682 sitoo tiiviisti ja suojaa lasia ja puuta. Kitti on tiksotrooppinen ja helposti levitettävä.



Pellavaöljykitti 682 on lasimestarinluokkaa oleva korkealaatuinen kitti, joka on valmistettu puhtaasta pellavaöljystä ja hienoimmista liitulaaduista.

Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet:**Kitti:**

Tyyppi:

Pellavaöljykitti

Tiheys:

2,1 kg/l

Kestävyys:

Vähintään 12 kk alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa viileässä tilassa. Suojattava jäätymiseltä. Avattu tuote on suljettava käytön jälkeen.

Pakkaus:

Tuotenro.	Koko	Väri
68237	375 ml astia	Luonnonväri

Kovettunut kitti:

Maalattavuus:

Kyllä.

Kestävyys:

Lämpötilankestävyys: -35 °C - +90 °C



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** *Pintojen on oltava puhtaat ja kuivat ennen tuotteen levittämistä. huokoiset pinnat kuten käsittelemätön puu on peruskäsiteltävä ennen käyttöä.*
- Käyttölämpötila:** *Voidaan käyttää lämpötiloissa välillä +5 °C ja +40 °C.*
- Asennus:** *Pellavaöljykitti 682 levitetään veitsellä. Sisätilojen kittauksen yhteydessä on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, jotta voidaan välttää ryppyjen muodostumista kittipintaan (asetä ikkunat lattiapinnasta koholla ja erillään toisistaan), kun ikkuna asetetaan ulos. Ulkotilojen kittauksen yhteydessä on kitti suojattava voimakkaalta sateelta kunnes pinta on kovettunut. Kittausta ei saa tehdä sateella mutta ei myöskään suorassa auringonpaisteessa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Keskilämpötila kovettumisen aikana ei saa alittaa +5°C.*
- Kuivusaika:** *Kittiin muodostuu kalvo noin viikon kuluttua ja on täysin kovettunut vuoden kuluttua.*
- Maalaaminen:** *Pellavaöljykitti on maalattavissa. Puhtaalla pellavaöljymaalilla voidaan kitti maalata – varoen – heti kittauksen jälkeen. Alkydiöljy-, muovialkydi- tai akryylimuovimaalilla voidaan kitti maalata aikaisintaan 2 – 4 viikon kuluttua kittauksesta. Maalaa 1-2 mm lasin päälle.*
- Puhdistus:** *Tuore kitti poistetaan paperilla, tärpätillä tai hajuttomalla liuotinbensiinillä.*

Turvallisuus:

- Varoitusmerkintä:** *Ei luokiteltu*

Katso lisätietoja tuotteen turvallisuudesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esitteen ohjeet ovat laboratorioskokeilujemme ja kokemuksemme tulosta ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään paras mahdollinen tuote ja työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka syntyvät käytön yhteydessä. Tiedot tässä esitteessä ovat suuntaa antavia, tyyppillisiä arvoja, eivätkä siten tuotespesifikaatiota täyttäviä.

Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.com
PUH. +45-56 64 00 70 - TELEFAX +45-56 64 00 90 - TEKNINEN NEUVONTA PUH. +45-56 64 00 75**