

Tuote-esite:

Lasimestarinkitti 683

Pellavaöljypohjainen korkealaatuinen kitti**Tuotekuvaus & käyttö:**

Lasimestarinkitti 683 on lasimestarinluokkaa oleva korkealaatuinen kitti, joka on valmistettu puhtaasta pellavaöljystä ja hienoimmista liitulaaduista.

Käytetään lasituksessa, kittauksen korjaukseen ja pohjamaalattun puun tasoittamiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. Voidaan myös käyttää naulojen reikien täyttöön ja tasoittamiseen.

Lasimestarinkitti 683 sitoo tiiviisti ja suojaa lasia ja puuta. Kitti on tikstrooppinen ja helposti levitettävä.



Lasimestarinkitti 683 on lasimestarinluokkaa oleva korkealaatuinen kitti, joka on valmistettu puhtaasta pellavaöljystä ja hienoimmista liitulaaduista. Käytetään lasituksessa, kittauksen korjaukseen ja pohjamaalattun puun tasoittamiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet:**Kitti:**

Tyyppi:

Pellavaöljykitti

Tiheys:

2,1 kg/l

Kestävyys:

Vähintään 12 kk alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa viileässä tilassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkauksen avaamisen jälkeen on kitti peitettävä huolellisesti käytön jälkeen.

Pakkaus:

Tuotenro.	Pakkaus	Väri
1011002100	5 kg	Luonnon
1011002300	10 kg	
1011002400	22 kg	
1018002100	5 kg	Ruskea
1019002100	5 kg	Musta

Kovettunut kitti:

Maalattavuus:

Kyllä.

Kestävyys:

Lämpötilankestävyys: -35 °C - +90 °C



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** *Pintojen on oltava puhtaat ja kuivat ennen tuotteen levittämistä. huokoiset pinnat kuten käsittelemätön puu on peruskäsiteltävä ennen käyttöä.*
- Käyttölämpötila:** *Voidaan käyttää lämpötiloissa välillä +5 °C ja +40 °C. Vuorokauden alin lämpötila ei saa alittaa 5 °C kovettumisen aikana.*
- Asennus:** *Lasimestarinkitti 683 levitetään veitsellä. Sisätilojen kittauksen yhteydessä on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta (asetä ikkunat lattiapinnasta koholla ja erillään toisistaan). Tällöin varmistetaan että muodostuu mahdollisimman nopeasti paksu kalvo, joka vähentää ryppyjen muodostumista kittipintaan, kun ikkuna asetetaan ulos. Ulkotilojen kittauksen yhteydessä on kitti suojattava voimakkaalta sateelta kunnes paksu kalvo on muodostunut. Mahdollisuuksien mukaan on aina tehtävä kittaustyö kuivissa sääolosuhteissa mutta ei koskaan suorassa auringonpaisteessa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.*
- Kuivausaika:** *Kittiin muodostuu kalvo noin viikon kuluttua ja on täysin kovettunut vuoden kuluttua.*
- Maalaaminen:** *Pellavaöljykitti on maalattava. Puhtaalla pellavaöljymaalilla voidaan kitti maalata – varoen - heti kittauksen jälkeen. Alkydiöljy-, muovialkydi- tai akryylimuovimaalilla voidaan kitti maalata aikaisintaan 2 – 4 viikon kuluttua kittauksesta. Maalaa 1-2 mm lasin päälle.*
- Puhdistus:** *Tuore kitti poistetaan paperilla, tärpätillä tai hajuttomalla liuotinbenssiinillä.*

Esitteen ohjeet ovat laboratorikokeilujemme ja kokemuksemme tulosta ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään paras mahdollinen tuote ja työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka syntyvät käytön yhteydessä. Tiedot tässä esitteessä ovat suuntaa antavia, tyypillisiä arvoja, eivätkä siten tuotespesifikaatiota täyttäviä.

Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.com
PUH. +45-56 64 00 70 - TELEFAX +45-56 64 00 90 - TEKNINEN NEUVONTA PUH. +45-56 64 00 75**