

ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

14.6.2015



ASENNUSOHJE

Puhdista ennen tuotteen käsittelyä työpöytä ja Alucobest™-levy molemmin puolin. Huolehdi erityisesti ettei pinnoille ole jäänyt leikkuujätettä sahauksesta, porauksesta tai muista työstöistä. Levy voidaan asentaa käyttökohteesta riippuen joko liimaamalla, ruuvaamalla tai listakiinnityksellä.

HUOM! Varmista, että asennat levyn oikeinpäin. Poista kaksipuolisissa levyissä suojakalvo liimattavalta puolelta. Huomioi suuntanuolet !

Keittiön välitilalevyjen asennukseen suosittelemme liimakiinnitystä. Maahantuoja suosittelee käytettäväksi Alucobest™ –levyn kanssa testattua DL-Chemicals:n valmistamaa Parabond Construction hybridi-polymeerimassaa. Tuote on käyttäjälleen turvallinen ja soveltuu tartuntaominaisuuksien puolesta parhaiten Alucobest™ –levyjen kiinnitykseen. Maahantuoja (Rakennushelasto Oy) eivät vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat syntyneet käytettäessä muita kuin Alucobest™-levyn maahantuojan hyväksymiä kiinnitysaineita.

Parabond Contruction liimamassa levitetään Alucobest™ –levyn taustaan pystysuorina yhden suuntaisina liimapalkoina. Paras tartunta saadaan aikaan, kun liimapalko on V-muotoinen. Se parantaa ilmankiertoa levyn takana, jolloin liimamassa kuivuu tasaisesti pitolujuuteensa. Liiman menekille suositus on yksi liimapatruuna levyä kohden (levykoko 500x2850mm).

HUOM!!! Keittiön välitilalevyjä asennettaessa on otettava huomioon, että levyn pintalämpötilan pitkäaikainen kesto on maksimissaan 70-astetta(lyhytaikainen 115 astetta C). Tästä johtuen levyn pintaan ei saa ohjautua suoraan uunista tai liedellä olevasta astiasta tulevaa kuumaa höyryä. Maahantuojan takuu ei ole voimassa mikäli levyn asennus ja/tai käyttö on tämän ohjeen vastainen.

PUHDISTUS

YLEISPUHDISTUS

Puhdista pinnat kevyesti puhtaalla vedellä ja pehmeällä sienellä hieroen. Jos lika ei lähde pelkällä vedellä, käytä mietoa yleispuhdistusainetta veteen sekoitettuna. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa ikkunalastalla.

Tahrojen puhdistukseen soveltuu miedosti emäksiset puhdistusaineet, kuten Kiilto keittiöpuhdistaja spray (pH 8,5).

PINTTYNEIDEN TAHROJEN PUHDISTUS

Pinttyneiden tahrojen poistoon käytetään emäksistä pesuainetta, kuten Windex ikkunanpesuaine (pH 11). Käytä pesuaineen kanssa pehmeää liinaa tai sientä. Voimakasta pesuainetta tulee ensin kokeilla pienelle pinta-alalle. Pesuaineita käytettäessä tulee tutustua aina valmistajan antamiin käyttöohjeisiin. Alucobest™ –levyn pinnat tulee aina huuhdella puhtaalla vedellä pesuaineiden käytön jälkeen. Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä käytä happamia pesuaineita (pH alle 7). Älä käytä voimakkaita liuottimia tai tinneriä.

TARKKAILU

Alucobest™ –levyt kehitetty kestämään normaaleja olosuhteita ulko- ja sisätiloissa. Mikäli et ole varma soveltuuko hankkimasi levy käyttötarkoitukseesi, ota yhteyttä levyn toimittajaan. Levyn pinta tulee tarkastaa kerran vuodessa ja puhdistaa mikäli tarvetta.

KUNNOSTUS

Akryylipohjaiset maalit soveltuvat Alucobest™ –levyjen korjaus pinnoitteeksi. Tässä yleiset ohjeet:

- Puhdista levyn pinta huolellisesti
- Sekoita maali hyvin ja käytä sivellintä tai pensseliä
- Kuivaa ja anna kovettua huoneenlämmössä, huomioi maalin valmistajan käyttöohjeet

Varmistu korjausmaalin oikeasta sävystä ja kokeile ensin pienelle pinta-alalle.

Maahantuonti:

rakennus
helasto

Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki
www.rakennushelasto.fi
puh: 010 3247 340